

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
RAV 80 плик**

Търговско наименование: ширина (мм.), дължина (мм.) 80 RAV плик
Описание на продукта: Плик с дънен шев, изработен от ръкавно, натурално или цветно многослойно коекструдирано фолио със средна бариера.
Състав: PA/PE плик с дънен шев.
Свойства: Изключително добро залепване към PE.
Основно предназначение: Плик със средна бариера за вакуумно опаковане, предназначен за пряк контакт с хранителни продукти.

Свойства	Стойност	Единица	Метод на изпитване	Толеранс	Забележка
Дебелина	80	µm	ASTM D6988-13	± 10 %	
Тегло	155	g/m ²	INTRAMA	± 10 %	
Ширина	По задание	mm	INTRAMA	-2 mm; +5mm	
Дължина	По задание	mm	INTRAMA	-1 mm; +3mm	
Площ за единица тегло	6.45	m ² /kg	ASTM D4321-99	± 10 %	
Пропускливост на кислород (OTR)	49.9	cm ³ /m ² /24h	Calculated	n.a.	23°C / 0% RH
Пропускливост на водни пари (WVTR)	1.4	g/m ² /24h	Calculated	n.a.	23°C / 85% RH
Якост на опън	> 22	N/mm MD	ISO 527-3	n.a.	
	> 22	N/mm TD			
Удължение при скъсване	> 300	% MD	ISO 527-3	n.a.	
	> 320	% TD			
Сила на слепване	> 22	F max.(N)	ASTM F88-07	n.a.	



Този продукт съответства на изискванията на Европейски регламенти № 10/2011, № 1935/2004 и техните изменения, както и на Наредба № 02/23.01.2008 и нейните изменения, за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни.

Препоръчителни условия за съхранение: 10-40°C, 30-80% относителна влажност, за период до 12 месеца, с изключение на продуктите с AF - 6 месеца от датата на изпращане. Да се съхранява на чисто сухо място, далеч от отоплителни уреди и пряка слънчева светлина. Съхранявайте в оригинална опаковка до готовност за употреба. Ако не се използва изцяло, моля, преопаковайте и запазете оригинална етикет. Да не се подлага на резки температурни промени и преди употреба да се внесе в помещението, където ще се използва, за да се климатизира за минимум 24 часа.

Издадена на 30-03-2022 от Мениджър Качество и утвърдена от Мениджър Производство.

Изявлението в този информационен лист се основава на средни резултати и стойности, базирани на нашия практически опит и натрупани данни. Тези данни са предназначени само като източник на информация и се предоставят добросъвестно, но без гаранция и не представляват гаранция за експлоатационни свойства на този продукт. Този продукт се продава при спазване на условията, посочени в документите, свързани с всяка конкретна продажба. Клиентите носят пълна отговорност да определят годността на този материал в съответствие с конкретната им цел преди употреба.